

پارس شاسی پلاس



گریس پارس شاسی پلاس، از روغن پایه معدنی و تغلیظ کننده صابون کلسیم تولید گردیده است. این گریس از چسبندگی بیشتری نسبت به سایر گریس های کلسیمی برخوردار است. حداکثر دمای مجاز عملیاتی این گریس ۶۰°C است.

ویژگی ها:

- مقاومت عالی در برابر آب
- قابل استفاده در سیستم های پمپ کننده مرکزی

موارد کاربرد :

روانکاری عمومی کلیه اتصالات، به خصوص شاسی خودرو

استاندارد DIN۵۱۵۰۲	دمای عملیاتی °C	رنگ	نقطه قطره ای شدن °C	نفوذپذیری کارکرده در ۲۵ °C mm/۱۰	نوع تغلیظ کننده	گریب (درجه)
.....	ASTM D-2265	ASTM D-217	ASTM D-3340	روشن آزمون ←
K2C-20	20- تا 60	قهوه ای تیره	95	265-295	کلسیم	NLGI 2
K3C-20	20- تا 60	قهوه ای تیره	95	220-250	کلسیم	NLGI 3

گردآوری شده توسط وبسایت روغن مارکت
www.roghanmarket.com